

MasterFinish® RL 211

(RHEOFINISH 211)

Средство для смазки опалубки для монолитного и сборного железобетона

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

MasterFinish RL 211 представляет собой средство для смазки опалубки на основе растительных масел, которая легко поддается биологическому разложению. Состав MasterFinish RL 211 специально разработан для обеспечения легкого отделения изделия от формы способствует существенному повышению качества поверхности бетона, которая становится гладкой и однородной.

MasterFinish RL 211 может наноситься на все виды абсорбирующих и не абсорбирующих материалов, из которых изготовлены формы для бетонных изделий, например, дерево, металл, фанеру или пластик, когда требуется хорошее качество поверхности изделия и легкое отделение формы от изделия. Может использоваться при условии нагрева форм до 60 °С.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Основана на растительных маслах – экологически безопасен;

- Легко поддается биологическому разложению;
- Не окрашивает поверхность бетона, подходит для бетона на белом цементе;
- Легкое отделение изделия от формы - ускорения распалубки и очистки форм, увеличение срока службы опалубки;
- Не содержит растворителей;
- Готова к применению;
- Применяется для всех видов бетона
- Применяется для бетонов с обычными повышенными требованиями к поверхности

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

MasterFinish RL 211 – готовый к применению материал, который может наноситься распылением, кистью или валиком на все типы форм, за исключением обрезиненных. При распылении необходимо тщательно следить за тем, чтобы покрытие было достаточно плотным и ровным. Распыление необходимо производить на достаточном расстоянии от

формы (около 50-100 см) с тем, чтобы получить равномерную и однородную толщину пленки. В процессе распыления важно поддерживать в распылителе достаточно высокое давление (2-4 бар), а также обеспечить плотность соединений распылителя и особенно сопла, что позволит избежать образование капель. При использовании переносных распылителей наилучшие результаты обеспечиваются применением щелевого сопла с нанесением материала под углом 65- 80°.

РАСХОД МАТЕРИАЛА

Расход MasterFinish RL 211 зависит от способа нанесения. В процессе равномерного нанесения распылителем при постоянном давлении 4 бар на металлические или другие, не впитывающие поверхности, расход составляет 60-100 м²/л.

Показатель	Значение показателя
Внешний вид	Эмульсия белого цвета
Плотность при 20°С, г/см ³	0,97±0,02
Диапазон температур применения	от 0 до +60°С

СОВМЕСТИМОСТЬ

Состав MasterFinish RL 211 может использоваться любыми типами форм, за исключением обрезиненных. MasterFinish RL 211 не должен смешиваться с другими продуктами.

УПАКОВКА

MasterFinish RL 211 поставляется в 1000 л контейнерах, бочках емкостью 210 л, канистрах емкостью 20 л.

СРОК ГОДНОСТИ

Минимальный срок годности - 9 месяцев при хранении в соответствии с инструкцией



The Chemical Company

MasterFinish[®] RL 211

(RHEOFINISH 211)

производителя в закрытой оригинальной упаковке.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре от 0 °С до +30 °С, в закрытой емкости. Избегать попадания прямых солнечных лучей, защищать от высоких температур. Несоответствие рекомендуемым условиям хранения может привести к изменению свойств продукта.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ТРАНСПОРТИРОВКА

При работе рекомендуется использовать защитные перчатки и очки. В случае попадания на кожу промыть водой. Не допускать попадания на слизистые оболочки, при попадании промыть обильным количеством воды. Необходимо соблюдать установленные нормы и правила обращения с легковоспламеняющимися жидкостями

Продукция сертифицирована. Условия производства и особенности применения нашей продукции в каждом случае различны. В технических описаниях мы можем предоставить лишь общие указания по применению. Эти указания соответствуют нашему сегодняшнему уровню осведомленности и опыту. Потребитель самостоятельно несет ответственность за неправильное применение материала. Для получения дополнительной информации следует обращаться за рекомендациями к специалистам ООО «БАСФ Строительные системы»

ООО «БАСФ Строительные системы»,

Офис в Москве: Тел.: +7 495 225 6436

Офис в Санкт-Петербурге: Тел.: +7 812 332 0412

Офис в Казани: Тел.: +7 843 212 5506

Офис в Минске: Тел.: +375 17 202 2471

Офис в Киеве: BASF T.O.V. +380 44 5915595

E-mail: stroysist@basf.com www.master-builders-solutions.basf.ru

октябрь 2012 г.

SD

® = Зарегистрированная торговая марка BASF-Group во многих странах мира.